

Ficha Técnica

Placa **D I** – EN 520 (Alta dureza)

Placa de gesso laminado formada por duas lâminas de papel com gesso de alta qualidade com maior densidade e resistência ao impacto. Adequada para zonas em que seja necessária maior resistência ao impacto, tais como escolas, hospitais e pavilhões

Áreas de aplicação:

Todo o tipo de obra seca em interiores, tais como: divisórias interiores, revestimento interior de paredes exteriores, tectos falsos, sancas de iluminação e outros elementos de decoração.

Dados técnicos:

<i>Classificação da placa:</i>	Tipo D I (EN 520)	<i>Bordo longitudinal:</i>	Afinado (BA)
<i>Papel na face:</i>	Azul	<i>Profundidade:</i>	1,5 mm [0,6-2,5 mm]
<i>Papel no verso:</i>	Castanho	<i>Largura:</i>	60 mm [40-80 mm]
<i>Res. ao vapor de água placa (μ):</i>	10 (EN 12524)	<i>Bordo transversal:</i>	Quadrado (BQ)
<i>Reação ao fogo da placa:</i>	A2-s1, d0	<i>Largura (+0/-4 mm):</i>	1200 mm
		<i>Diâmetro da bola:</i>	≤15mm

Espessura ($\pm 0,5$ mm)	12.5	15
Comprimento ($+0/-5$ mm)	2000 - 3000	2000 - 3000
Peso aproximado ($\pm 5\%$ kg/m ²)	10,3	12,3
Densidade volumétrica (kg/m ³)	824	820
Rotura à flexão (N) \geq <i>Longitudinal / Transversal</i>	550 / 210	650 / 250
Condutibilidade térmica da placa W/m.°C (23°C/ seco)	0,130	0,130
Condutibilidade térmica da placa W/m.°C (23°C/ 50%)	0,23	0,23

Normas aplicáveis:

- EN 520;
- Marcação CE de acordo com a norma EN 520.

Armazenagem e utilização:

Manter as placas protegidas da humidade e do sol.
Utilizar os garfos do empilhador com a abertura máxima.
Armazenar o material sobre superfícies planas e com o número de calços de origem.