

Ficha Técnica

Placa Composta EPS - EN 13950

Placa composta por placa de gesso laminado e isolamento em Poliestireno Expandido (EPS).

Áreas de aplicação:

Obra seca no interior, tal como revestimento de paredes exteriores.

Dados técnicos:

<i>Classificação da placa:</i>	Tipo A (EN 520)	<i>Bordo longitudinal:</i>	Afinado (BA)
<i>Papel na face:</i>	Branco	<i>Profundidade:</i>	1,5 mm [0,6-2,5 mm]
<i>Res. ao vapor de água placa (μ):</i>	10 (EN 12524)	<i>Largura:</i>	60 mm [40-80 mm]
<i>Reação ao fogo da placa:</i>	A2-s1, d0	<i>Bordo transversal:</i>	Quadrado (BQ)
<i>Cond. térmica da placa BA10:</i> (23°C/50%HR)	0,200 W/m.°C	<i>Cond. térmica EPS60:</i>	0,038 W/m.°C

Referência	EPS 10-20	EPS 10-30	EPS 10-40	EPS 10-50	EPS 10-60	EPS 10-80	EPS 10-100
Espessura ($\pm 0,5$ mm)	29,5	39,5	49,5	59,5	69,5	89,5	109,5
Largura (+0/-4 mm)	1200						
Comprimento (+0/-5 mm)	2500/ 2600						
Peso ($\pm 5\%$ kg/m ²)	7,20	7,35	7,50	7,65	7,80	8,1	8,4
Rotura à flexão Long./Tran. (N)>	400/160						
Resistência térmica (m ² .K/W)	0,57	0,84	1,10	1,36	1,63	2,15	2,68

Normas aplicáveis:

- EN 13950.
- Marcação CE segundo a norma EN 13950.

Armazenagem e utilização:

Manter as placas protegidas da humidade e do sol.
Utilizar os garfos do empilhador com a abertura máxima.
Armazenar o material sobre superfícies planas e com o número de calços de origem.

Ficha Técnica

Placa Composta EPS - EN 13950

Placa composta por placa de gesso laminado e isolamento em Poliestireno Expandido (EPS).

Áreas de aplicação:

Obra seca no interior, tal como revestimento de paredes exteriores.

Dados técnicos:

<i>Classificação da placa:</i>	Tipo A (EN 520)	<i>Bordo longitudinal:</i>	Afinado (BA)
<i>Papel na face:</i>	Branco	<i>Profundidade:</i>	1,5 mm [0,6-2,5 mm]
<i>Res. ao vapor de água placa (μ):</i>	10 (EN 12524)	<i>Largura:</i>	60 mm [40-80 mm]
<i>Reação ao fogo da placa:</i>	A2-s1, d0	<i>Bordo transversal:</i>	Quadrado (BQ)
<i>Cond. térmica da placa BA13: (23°C/50%HR)</i>	0,175 W/m.°C	<i>Cond. térmica EPS60:</i>	0,038 W/m.°C

Referência	EPS 13-20	EPS 13-30	EPS 13-40	EPS 13-50	EPS 13-60	EPS 13-80	EPS 13-100
Espessura ($\pm 0,5$ mm)	32,5	42,5	52,5	62,5	72,5	92,5	112,5
Largura (+0/-4 mm)	1200						
Comprimento (+0/-5 mm)	2500/ 2600						
Peso ($\pm 5\%$ kg/m ²)	7,80	7,95	8,10	8,25	8,40	8,70	9,00
Rotura à flexão Long./Tran. (N)>	550/210						
Resistência térmica (m ² .K/W)	0,60	0,86	1,12	1,39	1,65	2,18	2,70

Normas aplicáveis:

- EN 13950.
- Marcação CE segundo a norma EN 13950.

Armazenagem e utilização:

Manter as placas protegidas da humidade e do sol.
Utilizar os garfos do empilhador com a abertura máxima.
Armazenar o material sobre superfícies planas e com o número de calços de origem.